

CARETAN CORROSION

ПРЕДПОКРАСОЧНЫЙ УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ СТАЛИ

- * Нейтрализует процесс коррозии.
- * Быстро взаимодействует с ржавчиной и преобразовывает окиси железа в устойчивую нерастворимую иссиня-черную метало-органическую сложную инертную поверхность.
- * Производит химическую протравку поверхности, создавая основу для нанесения последующих систем покрытия.
- * Создает нерастворимую водой гидрофобную плёнку.
- * Превосходный создатель базы для дальнейшей покраски системы покрытия.
- * Безопасная, невоспламеняющаяся и сухая пленка, антипирен.
- * Необходима минимальная подготовка поверхности. Обезжирьте, удалите отстающие куски ржавчины щеткой, или наждачной бумагой. Смойте соль, нефть и химикалии.
- * Caretan Corrosion может использоваться и для очистки ржавых поверхностей.
- * Необходимое время реакции: 3 часа.
- * Дает вам рентабельный контроль коррозии и долгосрочную качественную защиту.
- * Caretan Corrosion совместим с большинством видов красок и систем покрытия, алкидными красками, хлорированным каучуком, эпоксидными смолами, полиуретанами, винилами и новыми системами красок на водной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Caretan Corrosion применяется на всех подвергающихся ржавлению стальных поверхностях перед покраской или перекрашиванием, когда затруднена пескоструйная очистка, например грузовые отсеки, палубы, люковые закрытия, надпалубные сооружения, трубопроводы, лебедки, рельсы, и т.д. Также используется на очищенных пескоструем поверхностях для предотвращения или уменьшения процесса ржавления. Кроме того, что данное средство является особенно подходящим для использования в очень коррозионной морской атмосфере, оно также подходит для использования на морских буровых вышках, на верфях и очистительных заводах.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Удалите отстающую ржавчину металлической щеткой. Хлопья ржавчины, пузыри, старая краска, нефть, жир так же должны быть удалены, если присутствуют. В сильно индустриальной и морской атмосфере ржавчина всегда содержит соли. Поэтому перед нанесением Caretan Corrosion необходимо смыть атмосферные соли пресной водой. Caretan Corrosion готов к употреблению. Достаточно одного тонкого слоя. Наносится кисточкой, валиком или спреем.

Литр жидкости покрывает примерно 20 м². Время реакции 3 часа и после этого краска должна быть нанесена по возможности быстрее. Если удалитель ржавчины применяется в ограниченных областях, то время реакции может быть увеличено.

Caretan Corrosion не краска. Очищенная поверхность должна быть защищена подходящей краской/покрытием в пределах 48 часов после использования Caretan Corrosion.

Оборудование должно быть вымыто в чистой воде.

ВНИМАНИЕ:

Удалитель ржавчины не должен наноситься на поверхности, температура которых выше 40° С, например область палубы в жарком климатическом климате. Такие поверхности должны покрываться только по вечерам, когда температура спадает и взаимодействовать со средством всю ночь.

СВОЙСТВА

Caretan Corrosion основан на водных хелатообразующих полимерах. Не содержит фосфорной кислоты.

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Цвет | : молочно/белая жидкость |
| Удельная масса | : 1.0 |
| Вязкость | : 15 m Pa.s. |
| Тем-ра вспышки | : нет |
| Уровень рН | : примерно 1.6 |
| Стабильность | : больше 1 года в закрытом контейнере |
| ИМО-код | : нет внесенный в список - безопасный |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСОБОМУ РИСКУ И БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно последним директивам Е.Е.С этот продукт не имеет особых рекомендаций.

Рекомендации Marine Care

Вреден при глотании.

Избегать попадания на глаза и долгого контакта с кожей.

Одевать перчатки чтобы избежать окрашивание кожи.

В случае попадания на кожу и глаза промыть большим количеством воды и если необходимо обратиться к врачу.